

試驗報告

報告編號：TV-08-01288X

頁數：1 OF 1

報告日期：97年07月11日

委託廠商：瑩芳實業股份有限公司
 申請廠商：瑩芳實業股份有限公司
 供料廠商：瑩芳實業股份有限公司
 產品敘述：EPE FOAM
 產品型號：-----
 顏色：黑
 送驗廠商：瑩芳實業股份有限公司
 收件日期：97年06月25日
 試驗日期：97年06月25日~97年07月11日
 備註：以上資料由送驗人員提供(試驗日期除外)

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
紫外線耐候試驗(24小時)	ASTM G154-06	表面無異狀

註：耐候試驗(耐紫外線)測試條件 ASTM G154-06 cycle 1：

燈源：UVA-340

照射能量：0.89W/m²/nm

循環方式：8小時照光於黑板溫度 60±3°C

4小時冷凝於黑板溫度 50±3°C

試驗照片：



左(試驗前) 右(試驗後)

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

TW5007727